

Descrição

Mr. Mais multi resinado universal, é um rejunte de alto desempenho, indicado para rejuntamento de cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de vidro e revestimentos especiais em ambientes internos e externos. Produto ideal para ambientes úmidos como: banheiros, lavanderias, garagens e varandas.

Áreas de aplicação	Tipos de Revestimentos
• Pisos e paredes em ambientes internos e externo.; • Salas, quartos, cozinhas, banheiros, lavanderias e varandas. • Áreas secas e úmidas. • Fachadas. • Juntas 1 a 10 mm.	• Porcelanatos, cerâmicas, mármore, granitos, grés, semigrés, pastilhas vidro/porcelana, pedras naturais decorativas: Miracema, Goiás, Mineira, São Tomé, Canjiquinha e Ardósia. * Pastilhas metálicas, espelhadas e de inox estão sujeitas a riscos em decorrência de atrito. Portanto, recomendamos consulta ao fabricante do revestimento quanto à melhor forma de proteção, aplicação e limpeza das peças. Sempre realize um teste previamente à aplicação.

Vantagens	
• Pronto para uso (basta adicionar água). • Textura lisa. • Acabamento fino. • Fácil aplicação. • Fácil limpeza pós aplicação. • Cores duráveis. • Disponível em 19 cores diferentes.	• Resistente a permeabilidade de água (hidrofóbico). • Baixa porosidade (diminui a absorção de sujeira). • Resistente a fungos e bactérias. • Possuir a tecnologia Fix On que proporciona aderência química e resistência mecânica. Tecnologia Fix Color responsável pela durabilidade e intensidade das cores.

Não indicado

Rejuntamento de saunas, piscinas, estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras, câmaras frigoríficas, juntas falsas, juntas de dilatação estrutural ou movimentação.

Instruções de uso

1. Realize o rejuntamento após 72 horas do assentamento das cerâmicas e porcelanatos, para argamassas colantes convencionais. Para argamassas colantes especiais (com secagem rápida), consulte o fabricante, para manchas provocadas sejam evitadas. O produto deve ser aplicado à temperatura do ar e da base de 5°C até 30°C.
2. Certifique-se de que as juntas estejam limpas e livres de resíduos.
3. Superfícies antiderrapantes, não esmaltadas e foscas, são por características próprias, sujeitas a manchas ou a ações do atrito. Recomenda-se testar em uma área pequena antes da aplicação.
4. No caso de revestimentos com apliques dourados, prateados ou materiais sensíveis a atrito, recomenda-se consulta prévia ao fabricante do revestimento, sobre a melhor forma de aplicação e de limpeza.
5. Todo o rejunte a ser utilizado, deve pertencer a um mesmo lote de produção. Caso sejam utilizados rejuntos de lotes diferentes, faça uma mistura homogênea a seco, antes de adicionar água.

6. Para a aplicação em clima seco e temperaturas altas, umedeça a junta da peça antes da aplicação do rejunte, porém, sem encharcar, para evitar manchas e riscos.
7. **MISTURA:** Em um recipiente de plástico limpo e seco, adicionar a quantidade de 250 ml a 300 ml de água. Despeje o **Mr. Mais rejunte multi resinado universal**, no recipiente com a água, misture até formar uma massa consistente, trabalhável e sem grumos secos. A mistura pode ser feita de forma manual ou com agitador mecânico. Misturar o produto ao abrigo de sol, do vento e da chuva, pois a variação climática influencia no tempo de pote do rejunte.
8. **APLICAÇÃO:** Aplicar o rejuntamento com auxílio de uma espátula ou desempenadeira de borracha, em movimentos contínuos de vai-e-vem no sentido diagonal (aprox. 45°) da peça cerâmica ou porcelanato, pressionando o rejunte nas juntas até que fiquem no nível da borda da peça. Nota: para aplicação em pedras, não espalhar o produto sobre a peça para evitar manchamento. Procurar aplicar o produto somente nas juntas.
Utilize o produto no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos.
Entre 30 a 60 minutos, com o auxílio de esponja umedecida em água, limpar a superfície com movimentos circulares. Remover o máximo possível do excesso do rejuntamento para evitar aderência do produto na peça. Repetir a operação até que as juntas fiquem lisas e no mesmo nível das bordas da cerâmica. Trocar a água durante essa operação, mantendo a esponja sempre limpa.
Após 2 horas da aplicação, limpar as peças com pano seco para remover o pó do rejunte que tenha ficado na superfície
Tenha cuidado ao limpar os revestimentos polidos ou vitrificados muito sensíveis, ou ainda os revestimentos de pedra polida, para não causar manchas ou risco sobre a superfície.
Realizar a limpeza final de obra com água, após 7 dias do rejuntamento aplicado.

DICAS DE SEGURANÇA

- Use sempre EPI's para contato com o produto. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure imediatamente um médico levando esta embalagem;
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Composição química	Cimento Portland, cargas minerais selecionada e classificadas, pigmentos inorgânicos e blend de resinas e aditivos especiais.
Espessuras das juntas	De 1 a 10 mm.
Liberação tráfego leve	3 dias.
Liberação tráfego intenso	7 dias.
Liberação de banheiro e lavanderias	7 dias.
Temperatura de aplicação (substrato e ambiente)	+5°C a + 30°C.
Embalagem	Sacos plástico a vácuo de 1 Kg.
Armazenamento	Armazene na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, do sol e chuva, sobre estrados e em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura.
Prazo de validade	Se armazenado na embalagem original a vácuo, a validade do produto é de 60 meses após a data de fabricação que consta na embalagem.

Ensaaios de Norma NBR 14.992			
Anexo	Método de ensaio	Idade do ensaio	Requisito tipo II
B	Retenção de água	10 minutos	≤ 65 (mm)
C	Variação dimensional	7 dias	≤ 2,00 (mm/m)
D	Resistência à compressão	14 dias	≥ 10,0 (MPa)
E	Resistência à tração na flexão	7 dias	≥ 3,0 (MPa)
F	Absorção de água por capilaridade aos 300 minutos	28 dias	≤ 0,30 (g/cm ²)
G	Permeabilidade aos 240 minutos	28 dias	≤ 1,0 (cm ²)

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) e 60 % (+/- 2 %) de umidade relativa do ar. Temperaturas altas e umidades baixas aceleram, enquanto temperaturas baixas e umidades altas retardam o tempo de aplicação. Dados em conformidade com as normas NBR vigentes.

Estimativa de Consumo para Embalagem de 1 kg								
Tamanho do Revestimento	Tamanho da Junta							
	1mm	1,5mm	2mm	3mm	4mm	5mm	8mm	10mm
30X30	9m ²	7m ²	5m ²	3m ²	2m ²	2m ²	1m ²	1m ²
40X40	12m ²	9m ²	6m ²	4m ²	3m ²	2m ²	2m ²	1m ²
45X45	14m ²	10m ²	7m ²	5m ²	3m ²	3m ²	2m ²	1m ²
50X50	15m ²	11m ²	8m ²	6m ²	4m ²	3m ²	2m ²	2m ²
60X60	19m ²	14m ²	9m ²	7m ²	5m ²	4m ²	2m ²	2m ²
80X80	25m ²	18m ²	12m ²	9m ²	6m ²	5m ²	3m ²	2m ²
100X100	31m ²	23m ²	15m ²	11m ²	8m ²	6m ²	4m ²	3m ²
120X120	37m ²	28m ²	19m ²	14m ²	9m ²	7m ²	5m ²	4m ²